

Amtico Signature Acoustic

Teknisk Specifikation

ASIG-TS-20171026-02-SE



ACOUSTIC

Namn	Standard	Symbol	Resultat
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/010
Bruksklassificering	EN ISO 10874 (EN 685)		23, 34, 42
Tillverkningsstandard	EN 651		Uppfyller kraven
Total Tjocklek	EN ISO 24346 (EN 428)		3,5 mm
Tjocklek Slitskikt	EN ISO 24340 (EN 429)		1,0 mm
Vikt	EN ISO 23997 (EN 430)		3,330 g/m ²
Nötningsbeständighet	EN 651		Group T
Intrycksbeständighet / Restintryck	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,20 mm
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,25 %
Dimensionsstabilitet / Curling	EN ISO 23999 (EN 434)		Uppfyller kraven
Halkmotstånd	DIN 51130 EN 13893		R10* Klass DS
Kemikalietålighet	EN ISO 26987 (EN 423)		Utmärkt
Ljusstabilitet	EN ISO 105-B02		≥ 7
Brandklass	EN 13501-1		B _f -s1
Tålighet för rullande stolshjul (typ W)	EN ISO 4918 (EN 425)		Godkänd
Bestämning av verkan fr simul. rörelser av stolsben (typ 0,2,3)	EN 424		Godkänd
Stegljudsreduktion	EN ISO 717-2		18 dB
Elektrostatisk uppladdning	EN 1815		≤ 2kV
Värme genomgång	EN 12667		0,040 m ² K/W (lämplig för golvvärme)
Miljö	BRE Green Guide		Jämförbar med Green Guides generic elements 821570010, 821570041 och 821570053 med rating A+/A
Ftalatfri		 Amtico Spignature Acoustic tillverkas med både ftalat fria och biobaserade mjukgörare.	Ja
Ytbehandling			PUR-behandlad yta (Quantum Guard)

* För halkhämmande golv hänvisar vi till Amtico Assura kollektionen.