















Amtico Marine

Teknisk Specifikation

MAR-TS-20171026-04-SE

| Namn | Standard | Symbol | Resultat |
|---|---------------------------------------|---|---|
| Bruksklassificering | EN ISO 10874 (EN 685) |  | 33, 42 |
| Tillverkningsstandard | EN ISO 10582 (EN 649) | | Uppfyller kraven |
| Total Tjocklek | EN ISO 24346 (EN 428) |  | 2,0 mm |
| Tjocklek Slitskikt | EN ISO 24340 (EN 429) |  | 0,55 mm |
| Vikt | EN ISO 23997 (EN 430) |  | 2,600 g/m ² |
| Nötningsbeständighet | EN ISO 10582 (EN 649) |  | Typ 1 Grupp T |
| Intrycksbeständighet/ Restintryck | EN ISO 24343-1 (EN 433) |  | ≤ 0,10 mm |
| Dimensionsstabilitet | EN ISO 23999 (EN 434) |  | ≤ 0,25 % |
| Dimensionsstabilitet / Curling | EN ISO 23999 (EN 434) | | ≤ 2 mm |
| Flexibilitet | EN ISO 24344 metod A (EN 435) |  | Uppfyller kraven |
| Halkmostånd | DIN 51130 EN 13893 |  | R10 Klass DS |
| Kemikalietålighet | EN ISO 26987 (EN 423) |  | Utmärkt |
| Ljusstabilitet | EN ISO 105-B02 |  | ≥ 7 |
| Brandkrav: Flammability/Smoke Emissions | IMO MSC FTP Code 2010 (Parts 2 &5) |  | Godkänd Marina fartyg (Cert. 038/YY) |
| Tålighet för rullande stolshjul, (Typ W) | EN ISO 4918 (EN 425) |  | Godkänd |
| Ftalatfri | |  Amtico Marine tillverkas med ftalatfria mjukgörare. Garanteras ej för återvunnet innehåll. | Ja |
| Ytbehandling | | | PUR-Behandlad yta |